

# Alpha<sup>®</sup> Elegance

Декоративное покрытие с эффектом облаков, придающее поверхности изысканную элегантность и подходящее для внутренней отделки любых типов помещений. Возможно создание следующих видов покрытий:

- Вариант 1. Классическое одноцветное (Effetto Monocolore)
- Вариант 2. С эффектом перламутра (Effetto Madreperla)
- Вариант 3. Двухцветное (Effetto Bicolore)

Покрытие обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, появлению царапин и износу, устойчиво к мытью с применением моющих средств (более 10 000 циклов влажного истирания).

## Для работы нам понадобятся

### Инструменты

- Широкая кисть с мягкой щетиной
- Пластиковый терок белого цвета
- Валик со средним размером ворса
- Валик с коротким размером ворса
- Синтетическая губка или синтетическая ткань

### Продукты

- Sikkens Alphacryl Primer (для новой впитывающей поверхности)
- Sikkens Fondo Alpha Effects
- Sikkens Alpha Elegance
- Sikkens Alpha Elegance 950 (только для создания перламутрового эффекта)

Основные этапы нанесения на следующей странице ➡

# Основные этапы нанесения

## 1. Подготовка поверхности

Перед работой убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая. Ранее окрашенные поверхности ошлифуйте, удалив пыль после шлифования. Сильно впитывающие поверхности обработайте с помощью грунтовки Sikkens Alphacryl Primer. Грунтовка наносится валиком в один слой, время высыхания до нанесения следующего продукта — 16 часов.

## 2. Нанесение базового слоя

После высыхания поверхности, нанесите 1–2 слоя грунта с гранулированным наполнителем Sikkens Fondo Alpha Effects, при помощи широкой кисти с мягкой щетиной (мазками крест-накрест) или при помощи валика со средним размером ворса. Пока грунт не высох, разгладьте поверхность белым пластиковым терком, круговыми движениями. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется работать вдвоем: один наносит грунт на поверхность, второй разглаживает его. Время высыхания между слоями — 4–6 часов, до нанесения следующего продукта — 12 часов.

## 3. Нанесение финишного покрытия, вариант 1.

### Классическое одноцветное нанесение (Effetto Monocolore)

После высыхания поверхности нанесите один слой заколерованного в выбранный цвет финишного покрытия Sikkens Alpha Elegance (возможно разбавление водой на 10–20 %), при помощи валика с коротким ворсом. Не давая покрытию высохнуть, разгладьте его круговыми движениями при помощи синтетической губки или ткани. Как и в предыдущем случае, рекомендуется работать вдвоем: один наносит покрытие, второй разглаживает его.

## 4. Нанесение финишного покрытия, вариант 2.

### С Эффектом перламутра (Effetto Madreperla)

После высыхания нанесенного Классического одноцветного покрытия (не менее 4 часов), нанесите на поверхность один слой Sikkens Alpha Elegance 950 Madreperla (перламутр) при помощи валика с коротким ворсом. Перед нанесением продукт можно разбавить водой на 10 %.

## 5. Нанесение финишного покрытия, вариант 3.

### Двухцветное нанесение (Effetto Bicolore)

Для двухцветного нанесения необходимо выбрать два близких друг другу оттенка — светлый и темный (например, АЕ 125 и АЕ 131). Сначала необходимо нанести на поверхность светлый оттенок (АЕ 125). Покрытие наносится так же, как и при одноцветном нанесении. После высыхания поверхности, не менее чем через 4 часа, необходимо нанести более темный оттенок (АЕ 131) точно таким же способом, что и предыдущий.